

# MULTICOLOUR NATURA

- Strukturiertes Polyestergewebe in einer natürlichen Leinenoptik
- Standard 100 by Oeko-Tex® zertifiziert, frei von Schadstoffen
- Waschbar bis zu 72°







## ANWENDUNGEN



## GEWEBEHINWEISE

	Halbtransparent
	Polyester
	210 g/m <sup>2</sup>
	0.45 mm
	325 cm
	330 cm

## EIGENSCHAFTEN / TECHNISCHE MERKMALE

	6
	Alpha-w = 0.30
	Schwerentflammbar
	Feuchtraumgeeignet
	Konfektionsart Wave
	Oeko-Tex

## PFLEGEHINWEISE



## BRANDSCHUTZ

Class 1 (EN 13773)  
Type B (BS 5867-2)



**Multicolour Natura**
**OPTISCHE UND SOLAR-KENNZAHLEN ( $\pm 5\%$ , DIN EN 410)**

Farbe	$T_V$	$T_s$	$R_s$	$A_s$	$T_{UV}$	$F_C$	$g_{tot}$
10	34.0	33.3	60.7	6.0	11.7	0.56	0.40
20	19.6	20.9	43.5	35.6	11.1	0.66	0.47
30	18.6	19.6	40.6	39.8	10.1	0.68	0.49
40	15.7	16.6	31.2	52.2	9.8	0.73	0.53
50	27.0	31.7	51.6	16.7	17.7	0.61	0.44
60	20.9	25.4	41.6	33.0	16.2	0.67	0.48
70	17.2	21.4	37.5	41.1	14.6	0.70	0.50
80	15.5	18.7	27.7	53.6	13.0	0.76	0.54

 $T_V$  Lichttransmission

 $R_s$  Strahlungsreflexion

 $T_{UV}$  UV-Transmission


 $g_{tot}$  Gesamt g-Wert

 $T_s$  Strahlungstransmission

 $A_s$  Strahlungsabsorption

 $F_C$  Abminderungsfaktor

 $F_C + g_{tot}$ : Wert errechnet mit Glas:  $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ , DIN EN 13363-1

**Multicolour Natura**


Dargestellte Farben sind nicht verbindlich