

LEVISO LIGHT

- Subtil strukturierter Verdunkelungsstoff mit weich fallender Endform
- Standard 100 by Oeko-Tex® zertifiziert, frei von Schadstoffen
- Waschbar bis zu 60°
- Geprüfte akustische Wirksamkeit

ANWENDUNGEN



GEWEBEHINWEISE

	Dimout
	Polyester
	300 g/m ²
	0.62 mm
	290 cm
	295 cm

EIGENSCHAFTEN / TECHNISCHE MERKMALE

	4-5
	Alpha-w = 0.80
	Schwerentflammbar
	Nur Querverarbeitung
	Nur Querverarbeitung
	Oeko-Tex
	Spezialfarben ab 400 m

PFLEGEHINWEISE



BRANDSCHUTZ

Class 1 (EN 13773)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)



Leviso Light
OPTISCHE UND SOLAR-KENNZAHLEN ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Farbe	T_V	T_S	R_S	A_S	F_C	g_{tot}
1	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
2	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
3	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
8	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
9	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
11	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
12	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
14	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
17	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
18	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
19	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
23	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
25	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
27	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
28	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
29	0.0	0.9	34.0	65.1	0.70	0.51
30	0.0	0.9	34.0	65.1	0.70	0.51
31	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
32	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
33	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39

 T_V Lichttransmission

 R_S Strahlungsreflexion


 F_C Abminderungsfaktor

 T_S Strahlungstransmission

 A_S Strahlungsabsorption

 g_{tot} Gesamt g-Wert


 $F_C + g_{tot}$: Wert errechnet mit Glas: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Leviso Light

1



2



3




8




9




11



12




14




17




18




19



23



25



27




28




29




30



31



32



33

Dargestellte Farben sind nicht verbindlich